

Izolit EXPANDER

Ekspandirajuća masa za podlivanje



Izolit EXPANDER je jednokomponentni proizvod, samorazlivajuća masa sa kontrolisanim ekspadiranjem mase, namenjena za podlivanje mašina, konstrukcija, građevinskih elemenata i sl. Mogućnost primene svuda gde je nepristupačno da se klasičnim putem reši problem nivelišanja. Ima dobru adheziju za podlogu. Ne dolazi do izdvajanja vode, pa nema opasnosti od korozije pri podlivanju čeličnih konstrukcija. Ima veliku fizičko-hemijsku i mehaničku otpornost.

NAMENA

Koristi se za podlivanje mašina, građevinskih elemenata i konstrukcija.

KARAKTERISTIKE

- jednokomponentni proizvod
 - prah neorganskog porekla modifikovan brojnim aditivima (za razливане, ekspandiranje i slično)
 - dobra adhezija za beton i cementni malter
 - visok nivo samorazlivanja i nivelišanja
 - ne izaziva koroziju čeličnih konstrukcija
- | | |
|--|----------|
| boja praha | siva |
| specifična težina praha, g/cm ³ | cca 1,60 |
| specifična težina gotove mase, g/cm ³ | cca 2,20 |
| - pritisne čvrstoće (pri vezivanju na T=23°C) | |
| nakon 1 dan | 15 MPa |
| nakon 7 dana | 27 MPa |
| nakon 28 dana | 35 MPa |

DEJSTVO

Komponente za nivelišanje, samorazливане и ekspandiranje daju glavne osobine ovom proizvodu.

NAČIN UPOTREBE

PODLOGA Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispuštenja.

PRIPREMA Prah Izolit EXPANDER se meša sa vodom u približnom težinskom odnosu 1 : 5,88 (voda : Izolit EXPANDER), na malom broju obrtaja (300-500 o/min) do potpune homogenizacije mase. Umešavanje mase traje -5min. Umešana masa treba da odstoji 5-10 min., nakon čega se ponovo promeša i onda ugrađuje. Prilikom umešavanja, prvo se dodaje manja količina vode, kako bi se dobila ujednačena masa bez grudvica. Nakon toga se dodaje preostala količina vode do potrebne konzistencije. Prilikom umešavanja obavezno paziti da se ne doda prevvelika količina vode, kako ne bi došlo do izdvajanja.

UGRADNJA Umešan materijal se ugrađuje nalivanjem ili podlivanjem. Ukoliko se ne izlije celokupna masa, neugrađen materijal treba s vremenom na vreme ponovo promešati.

Ugrađivati u slojevima debljine do max. 40 mm.

Ukoliko se razliva na poroznijim betonskim podlogama ili u tankim slojevima, podlogu prethodno premazati prajmerom Izolit PRAJMER GP.

Ne može se koristiti preko elastičnih podloga.

Namenjen za ugradnju u zatvorenim prostorima, zaštićen od direktnog uticaja sunca, kiše i vetroa.

Poželjna temperatura podlage i okoline je od 10 do 25°C.

Otvoreno vreme za rad je do 30 minuta na temperaturi 20°C.

POTROŠNJA

2,1-2,2 kg/dm³.

ROK UPOTREBE

6 meseci u originalnom, neoštećenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE

U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 10 - 25°C. Sprečiti kontakt praha i vode, kao i duži kontakt praha i vazduha.

AMBALAŽA

Natron vreće od 25 kg.

DRAMIN



Izolit **EXPANDER**

Ekspandirajuća masa za podlivanje

ZAŠTITA NA RADU

Nisu potrebne posebne mere opreza. Koristiti zaštitne rukavice iz praktičnih razloga. Ne udisati prah. Ukoliko dospe na kožu ili u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE

- Nakon umešavanja materijala obavezno ostaviti da stoji cca 10 minuta pre same ugradnje.

PRAVNA POUKA:

Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponudenih saveta. Sve primljene poružbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Navedena potrošnja materijala je data na osnovu iskustava prilikom ugradnje proizvoda i predstavlja srednje očekivanu potrošnju pri ugradnji na ravnoj i kvalitetnoj podlozi.

Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.

Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije обратите se direktno nama.

SLIKE UGRADNJE



Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.

Mi držimo vodu i kad majstori odu...



DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7
11080 Zemun
Srbija

011/ 4049 860
316 13 41
063/ 372 646

www.dramin.eu



Distributer:

