

# Izolit KIT FIBER

Dvokomponentni vodonepropusni  
kit ojačan bezalkalnim  
staklenim vlaknima

Izolit KIT FIBER je dvokomponentni proizvod, polimerom i mikro vlaknima modifikovana masa za popunjavanje pukotina na betonu i izradu holкера (ojačanja) na mestu spoja poda i zida

## NAMENA

Koristi se za sanaciju pukotina u betonskim pločama, cementnom malteru, kao i za obradu raznorodnih spojeva (zida i poda...), pre nanošenja hidroizolacionih premaza

## KARAKTERISTIKE

- dvokomponentni proizvod
  - prah neorganskog porekla modifikovan mikro-vlaknima i adekvatnim aditivima
  - polimerna tečnost bele boje
- odlična adhezija za beton i cementni malter
- otporan na razblažene rastvore kiselina i baza
- otporan na temperaturne promene
- vodonepropustan
- redukovano skupljanje za vreme vezivanja materijala

boja tečne komponente	belo
boja praškaste komponente	siva
gustina tečnosti, g/cm <sup>3</sup>	cca 1,01
specifična težina praha, g/cm <sup>3</sup>	cca 1,40
specifična težina gotove mase, g/cm <sup>3</sup>	1,70 - 1,90
- kit debljine 2 cm vodonepropustljiv na 7 atm (SRPS ISO 2736-2; SRPS U.MI.015)

## NAČIN UPOTREBE

**PODLOGA** Potrebno je prvo uraditi širenja ("šlicovanje") pukotina i ostalih mesta, koja se popunjavaju kitom.

Podloga se odmastiti, obrusi, očetka čeličnom četkom, očisti i blago navlaži vodom iz prskalice, ali ne natopi toliko da bude puna barica. Podloga se nakon toga impregnira prajmerom - Izolit PRAJMER GP ili Izolit VEZA, kako bi se omogućila bolja veza između kita i podloge.

**PRIPREMA** Tečna komponenta se promućka pre upotrebe. Mešaju se tečnost i prah u težinskom odnosu 1:5 do potpune homogenizacije mase i konzistencije koja odgovara za rad špahtlom.

**UGRADNJA** Materijal ugrađivati špahtlama. Utisnuti dobro da bi se popunila pukotina do dna.

Umešan materijal treba utrošiti za cca 30-40 min. Nije potrebno održavanje - prskanje vodom nanetog sloja. Izbegavati rad pod direktnim uticajem sunca.

Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C.

Hidroizolacioni premazi (Izolit PENETRAT, Izolit FLEXAQUASTOP, Izolit POLYCOAT ELASTIC) se mogu ugraditi nakon jednog dana.

## POTROŠNJA

cca 0,3 kg po dužnom metru za kanal poprečnog preseka 1 cm x 1 cm.

## ROK UPOTREBE

6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

## SKLADIŠTENJE

U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 - 25°C. Sprečiti smrzavanje tečne komponente i kontakt praha i vazduha ili praha i vode.

## AMBALAŽA

Prah - natron vreće (2,5; 5; 15 i 25 kg)  
Tečnost - PVC ili PE flaše i kanisteri (0,5; 1; 3 i 5 kg).  
Komplet - PE kante (3 i 6 kg).

## ZAŠTITA NA RADU

Nisu potrebne posebne mere zaštite.

Koristiti zaštitne rukavice i zaštitnu masku za prašinu. Ne udisati prah.

Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

## NAPOMENE

- Saniranje vršiti tek nakon prajmerisanja podloge i to na relativno svež prajmer. Ne dozvoliti da prajmer potpuno veže i osuši se.

- Sveže ugrađen materijal zaštititi od smrzavanja i kiše.



# DRAMIN

# Izolit KIT FIBER

Dvokomponentni vodonepropusni kit ojačan bezalkalnim staklenim vlaknima

## PRAVNA POUKA

Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti prosteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.

Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

## SLIKE UGRADNJE



Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.



Mi držimo vodu i kad majstori odu...

# DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7  
11080 Zemun  
Srbija

011/4049 860  
316 13 41  
063/ 372 646

[www.dramin.eu](http://www.dramin.eu)

Distributer:

