

# Izolit PARKETOL advance

Jednokomponentni lepak za parket



Izolit PARKETOL advance je jednokomponentni lepak za parket u obliku paste, pogodan za polaganje svih vrsta parketa. Odlikuje se izvanrednim fizičko-hemijskim karakteristikama.

## NAMENA

Koristi se za polaganje svih vrsta parketa.

## KARAKTERISTIKE

- jednokomponentni proizvod u obliku paste
- odlična adhezija na beton, malter i parket
- adekvatna elastičnost
- otporan na temperaturne promene
- jednostavna primena
- ne degradira, dugotrajan materijal

|   |  |
|---|--|
| boja paste  | oker   |
| specifična težina gotove paste, g/cm <sup>3</sup> | cca 1,40   |
| elastičnost filma                                 | trajnoelastičan, suvi film debljine 1 mm pri savijanju preko valjka debljine 10 mm pod uglom od 180° ne pokazuje znake oštećenja |
| smicajna čvrstoća, MPa                            | cca 7,5  |
| prionljivost na podlogu                           |  |
| od očvrsllog cementnog maltera, MPa               | cca 2,0; SRPS U.M8.002   |

## DEJSTVO

Zahvaljujući velikoj prionljivosti za podlogu, koju mu daju karakteristične komponente, materijal se čvrsto vezuje za podlogu. Istovremeno, zadržava svojstvo elastičnosti i stvara se zdrav, trajno elastičan spoj parketa sa podlogom.

## NAČIN UPOTREBE

**PODLOGA** Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispuščenja, blago navlažena, ali nikako natopljena ili puna barica. Brušenjem se uklanja isplivalo cementno mleko i ostali slabo vezani delovi.

Ukoliko je podloga nekvalitetna potrebno ju je imregnirati tečnošću, koja se dobija rastvaranjem Izolit PARKETOL advance-a u vodi, u odnosu 1:4, ili koristiti Izolit PRAJMER GP kao sredstvo koje će stabilizovati podlogu i omogućiti bolju vezu između lepka i podloge.

Vlažnost podloge ne sme biti veća od 4%, a vlaga u parketu ne sme preći 10%.

**PRIPREMA** Proizvod u pastu, spreman za upotrebu. Promešati masu bor-mešačem pre upotrebe na niskom broju obrtaja (300 - 400 o/min).

**UGRADNJA** Lepak se nanosi na površinu nazubljenom gletaricom.

Nanositi lepak na manjim površinama jer je otvoreno vreme za rad cca 30 minuta.

Nakon 7 dana od lepljenja parket se može hoblovati.

Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C.

## POTROŠNJA

cca 1 - 1,2 kg/m<sup>2</sup> za 1 mm debljine.

## ROK UPOTREBE

6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

## SKLADIŠTENJE

U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 - 25°C. Sprečiti kontakt lepka i vazduha.

## AMBALAŽA

PVC ili PE kante 1, 3, 5, 10 i 20 kg.

## ZAŠTITA NA RADU

Koristiti zaštitne rukavice.

Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

## NAPOMENE

- Popunjavanje rupa, fuga i pukotina na podlozi se radi masama za nivelisanje i/ili reparaciju (Izolit REPARATOR, Izolit CONCRETE FIX...)

- Vlažnost podloge ne sme biti veća od 4%, a vlaga u parketu ne sme preći 10%



# DRAMIN

# Izolit PARKETOL advance

## Jednokomponentni lepak za parket

### PRAVNA POUKA

Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.

Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

### SLIKE UGRADNJE



Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.



Mi držimo vodu i kad majstori odu...

# DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7  
11080 Zemun  
Srbija

011/ 4049 860  
316 13 41  
063/ 372 646



[www.dramin.eu](http://www.dramin.eu)