

Izolit REPARATOR advance

Materijal za reparaciju oštećenja
na betonu i malteru

Izolit REPARATOR advance je dvokomponentni proizvod, polimer-cementna masa modifikovana specijalnim aditivima, namenjena za sanaciju oštećenja na betonu. Mogućnost aplikacije kod sanacije, kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru. Karakterišu ga vrhunske fizičko-hemijske osobine i velika otpornost na mehanička opterećenja.

NAMENA

Koristi se za sanaciju betonskih oštećenja.

KARAKTERISTIKE

- dvokomponentni proizvod
 - polimer-cementna osnova, modifikovana brojnim adekvatnim aditivima
 - odlična adhezija za beton, malter i opeku
 - dobra obradljivost umešanog materijala
 - proizvodi se u više granulacija u zavisnosti od debljine poprečnog preseka površine na kojoj se vrši reparacija
 - redukovano skupljanje za vreme vezivanja materijala
 - otporan na temperaturne promene
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| boja tečne komponente | bela |
| boja praškaste komponente | siva |
| vodonepropusnost | 3 atm (SRPS U.MI.015) |
| očekivana krajnja pritisna čvrstoća | >45 Mpa |

DEJSTVO

Nakon umešavanja komponenti materijal vezuje zahvaljujući cementnoj smeši. Fleksibilnost, vodonepropusnost, obradljivost mu daju adekvatni aditivi.

NAČIN UPOTREBE

PODLOGA Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih delova, suva ili blago navlažena, ali nikako natopljena ili puna barica. Brušenjem ili peskarenjem se uklanja isplivalo cementno mleko i ostali slabo vezani delovi. Pre ugradnje materijala, podloga se premazuje Izolit VEZA prajmerom radi ojačanja athezije.

PRIPREMA Tečna komponenta se promućka pre upotrebe. Mešanjem tečnosti i praha u odgovarajućem odnosu, koji je naznačen na pakovanju, mikserom 3-5 min pri 300 - 400 o/min do potpune homogenizacije mase. Pre nanošenja materijala proveriti da li je dobro umešana masa i po potrebi produžiti vreme mešanja.

UGRADNJA Materijal se nanosi špahtlama, gletaricama, ravnjačama ili sličnim alatcima.

Otvoreno vreme za rad je cca 20 - 50 min u zavisnosti od temperature.

Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C.

POTROŠNJA

cca 1,8 kg/dm² za 1mm debljine.

ROK UPOTREBE

6 meseci u originalnom i hermetički zatvorenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE

U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 - 25°C. Sprečiti smrzavanje tečne komponente i kontakt praha sa vazduhom i/ili vodom.

AMBALAŽA

Prah - natron vreće

Tečnost - PVC ili PE flaše i kanisteri.


ZAŠTITA NA RADU

Koristiti zaštitne rukavice i zaštitnu masku za prašinu. Ne udisati prah.

Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.



DRAMIN



Izolit REPARATOR advance

Materijal za reparaciju oštećenja na betonu i malteru

NAPOMENE

- Proizvodi se u tri različite granulacije:

Izolit REPARATOR R1 advance - za debljine preseka do 3mm

Izolit REPARATOR R2 advance - za debljine preseka do 10mm

Izolit REPARATOR R3 advance - za debljine preseka do 25mm

- Saniranje vršiti tek nakon prajmerisanja podloge i to na relativno svež prajmer. Ne dozvoliti da Izolit PRAIMER potpuno veže i osuši se.

- Sveže ugrađen materijal zaštititi od smrzavanja i kiše

PRAVNA POUKA

Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti prosteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.

Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.

Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.

SLIKE UGRADNJE



Dramin d.o.o. ne snosi odgovornost za probleme, posledice ili eventualnu štetu, koji nastanu korišćenjem sadržaja fotografija ili zbog štamparskih grešaka na dokumentu.



Mi držimo vodu i kad majstori odu...

DRAMIN

S G M

Ugrinovački put 7
11080 Zemun
Srbija

011/ 4049 860
316 13 41
063/ 372 646

www.dramin.eu

Distributer:

