

Izolit ANKERIT

Exposi material
för ankare-injection

Izolit ANKERIT tre-komponentig produkt baserad på epoxikåda, främst avsedd för tätning av stålankare i olika storlekar. Den har utmärkt fysikalisk-kemiska och mekaniska egenskaper.

Izolit ANKERIT tre-komponentig produkt baserad på epoxikåda, främst avsedd för tätning av stålankare i olika storlekar. Den har utmärkt fysikalisk-kemiska och mekaniska egenskaper.

ANVÄNDNING

Den används för tätning av stålankare.

FUNKTIONER

- Tre-komponent produkt
- Epoxy-massa modifierad med tillsatser för att förbättra tixotropi och få lämplig viskositet.
- Utmärkt fysikalisk, kemisk och mekanisk beständighet
 - gelbildande tid ca 3-6 tim, efter 6 tim Mpa >35
 - mekanisk, Mpa >80
- full bränningstid 24 tim, är redo att belastas efter 5 dagar.
- fuktkänslig och ej motståndskraftig mot negativ vattentryck

ANVÄNDNING

Ytan måste vara ren och torr fri från fett, fri från lösa partiklar, (inte uppta mer än 4% fukt i betong) och behandlas med Izolit epoxigrundfärg.

FÖRBEREDELSE

Komponent A ska skakas före användning. Komponent B läggs till, massan blandas vid låga varvtal (300-400 varv/min) ca. 3 min komponent C tillsätts och blandas igen efter 5 minuter vid låga varvtal tills fullständig homogenisering av massan.

APPLICERING

Izolit ANKERIT hålls runt ankare (stål).

Öppen arbetstid är ca 45-120 minuter.

Bästa miljön för applicering 12-25°C. Verktuget måste tvättas med Izolit EPOKSYSPÄDNINGSVÄTSKA omedelbart efter appliceringen.

KONSUMTION

1,6-1,8 kg / dm³.

UTGÅNGSDATUM

6 månader i förseglad originalförpackning.

LAGRING

Lagras torrt och mörkt i originalförpackning vid 15-25°C.

FÖRPACKNING

PE eller PVC-flaskor/påsar (del A och B) och Plastpåsar (komponent C).




DRAMIN



SÄKERHET I ARBETET

Använd skyddshandskar, mask och skyddsglasögon. Om du får det på huden, skölj med tvål och varmt vatten.

INSTALLATIONS BILDER



Dramin d.o.o ansvarar inte för felaktig information och / eller ev tryckfel.

We hold the water...



DRAMIN

S G M

Tillverkare:
Dramin d.o.o.
Serbia
www.dramin.eu

Distributör:
BORST-ANDERS BYGG & INDUSTRIHANDEL
Vagnmakaregatan 6
415 07 Göteborg
Sweden
Info line: +46 31 3015 180, +46 31 266 778

